



everethane[®] FINISH

LASURE SATINÉE EN PHASE SOLVANT, POUR LA FINITION DES MENUISERIES EXTÉRIEURES EN BOIS. 10 TEINTES BOIS, + 1 INCOLORE.

APPLICATION PAR AIRLESS, AIRLESS + AIR (airmix ou aircoat), AIRLESS ÉLECTROSTATIQUE (manuel ou automatique).

DOMAINES D'UTILISATION

Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique.

Portes extérieures.

Vérandas, ...

PROPRIETES

Thixotrope, peut être appliqué en fortes épaisseurs sans coulures.

Elastique et hydrofuge, il améliore la stabilité dimensionnelle des menuiseries extérieures.

Résistant aux intempéries et aux rayonnements U.V.

Permet d'espacer l'entretien ultérieur des menuiseries en bois.

CERTIFICATIONS

P.V. d'essai n° F.R. 76/95/118

everethane[®] FINISH bénéficie d'un rapport d'essai favorable du **C.T.B.A.** (Centre Technique du Bois et de l'Ameublement) de PARIS, pour des **TESTS DE VIEILLISSEMENT ACCELERES** selon la **MARQUE DE QUALITE FENETRES** effectués sur des éléments de menuiseries.

CARACTERISTIQUES

LIANTS Résines alkydes modifiées.

PIGMENTS Minéraux transparents.

SOLVANT Aliphatique

ASPECT Satiné

TEINTES incolore, pin, chêne clair, chêne, châtaignier, teck, acajou, noyer, chêne rustique, palissandre, ébène.

VISCOSITÉ Thixotrope.

EXTRAIT SEC Env. 45 %

DENSITÉ 0,90 g/cm³

POINT ÉCLAIR Supérieur à 36 °C

CONSOMMATION (rendement)

4 à 5 m²/litre (ép. env. 250 µm humide)

TEMPS DE SECHAGE (20°C - 65% HR)

Hors poussière: env. 2 heures.

Sec au toucher: env. 3 heures.

Ponçable: après 6 heures mini.

Recouvrable: Conseillé après 24 h.

MISE EN OEUVRE

APPLICATION AIRLESS

Airless, airless + air (airmix ou aircoat), airless électrostatique. Installations manuelles ou automatiques.

Gicleurs : 0,27 à 0,33 mm (11 ou 13/100 ème d'inch).

Pression : 100 à 120 bar (airless), 60 à 80 bar (aircoat).

Pression d'air (aircoat) : 1 à 2 bar.

APPLICATION A LA BROSSE

Possible, mais il est préférable de diluer légèrement avec **EVERSOLVANT D40** dans ce cas.

SÉCURITÉ: la mise en oeuvre doit être faite dans une salle et des installations adaptées, équipées d'une cabine d'aspiration munie de filtres ou d'un rideau d'eau.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être égrainé, puis dépoussiéré après l'imprégnation avec **everethane PRIMER / EGT**, ou **everhyd PRIMER / EGT**. Il est conseillé de dégraisser les bois tels que: merbau, afzélia, niangon...

Les rejets de tanins des bois comme le merbau sont sensiblement atténués lorsqu'on applique une à deux couches de **everethane FINISH**. La plupart des essences conviennent, mais il est recommandé de faire un essai préalable.

L'humidité du bois doit être inférieure à 16 %.

CONDITIONS D'APPLICATION

Remuer le produit dans le bidon avant utilisation.

Stocker de préférence le produit à la température ambiante de la salle de pistolage au moins 24 heures avant emploi.

La température du local doit être supérieure à 15°C.

Le produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer.

CONDITIONS DE SECHAGE

Pour un séchage optimal, les cadres et autres éléments de menuiseries doivent être suspendus dans un local suffisamment ventilé, à une température de 15°C minimum et dont l'humidité de l'air sera inférieure à 65 % HR.

Veiller à ne pas exposer les cadres fraîchement trempés aux rayonnements directs du soleil ou trop proche d'une source de chaleur.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONNEMENTS bidons de 5 et 20 litres.

STABILITE 12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel.

ENTRETIEN **everethane GEL, everethane SATIN.**

NETTOYAGE DES OUTILS White spirit ou diluant **EVERSOLVANT**

RENSEIGNEMENTS DE SECURITE

ETIQUETAGE **NEANT**

RISQUE **R 10 - INFLAMMABLE**

PRECAUTIONS

everethane FINISH contient des solvants. En cas de pulvérisation, prendre les précautions habituelles (masque, lunettes...). Ne pas travailler à proximité d'une source de chaleur ou de flammes.

Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne mettre les aliments et leurs matières de base en contact avec les surfaces traitées qu'après nettoyage. Après le travail, laver soigneusement les parties du corps souillées par le produit.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Emploi, stockage et élimination conformément à la législation en vigueur. Ne pas déverser le produit dans les conduites d'eau et les égouts.

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.

Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.

Cette fiche technique remplace tous les exemplaires précédents.