



everhyd® SATIN

LASURE EN PHASE AQUEUSE, THIXOTROPE, ANTI UV - POUR LA FINITION DES BOISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES. ASPECT SATINE. PIGMENTATION HAUTEMENT TRANSPARENTE. EXISTE EN INCOLORE ET 11 TEINTES BOIS ET DECO.

APPLICATION A LA BROSSSE OU AU PISTOLET.

DOMAINES D'UTILISATION

Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique. Portes extérieures, portails, vérandas. Toutes les boiseries intérieures: meubles, lambris, poutres, etc.

PROPRIETES

Rehausse le veinage du bois par sa pigmentation hautement transparente.
Séchage rapide, sans odeur.
Excellente résistance aux U.V. et aux intempéries.
Idéal pour la décoration et la finition des belles menuiseries extérieures, **everhyd SATIN** garantit la stabilité dimensionnelle des éléments en bois.
Très bon arrondi, excellent étalement.

CARACTERISTIQUES

LIANTS Résines acryliques modifiées.
PIGMENTS Minéraux transparents.
SOLVANT EAU
ASPECT Satiné
TEINTES Incolore, pin, chêne clair, chêne, chêne rustique, châtaignier, teck, noyer, palissandre, ébène, vert sapin.
VISCOSITÉ Thixotrope.
EXTRAIT SEC > 40 % (incolore)
DENSITÉ 1,12 g/cm³
POINT ÉCLAIR NEANT
CONSOMMATION (rendement) env. 80 ml/m², soit 10 à 12 m² par couche par litre.
TEMPS DE SECHAGE (20°C - 65% HR)
Sec au toucher: 30 min.
Manipulable: 1h30 heure.
Entre couches: 4 heures.

MISE EN OEUVRE

A la brosse ou au pistolet.
Ne jamais employer l'incolore seul à l'extérieur. Toutes les teintes sont miscibles entre elles - la part d'incolore dans le mélange (pour emploi extérieur) ne doit pas dépasser 25%.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Pour des bois neufs: poncer et dépolvisiérer correctement avant la première couche de **everhyd SATIN** légèrement dilué (ou de préférence **everethane MAT**). Ensuite, appliquer deux couches de **everhyd SATIN**. Egrener entre chaque couche pour un aspect plus beau et plus durable.

Pour des bois lasurés en bon état: poncer légèrement et nettoyer soigneusement la surface à traiter avant de remettre une ou deux couches de rappel.

Sur des bois grisailés, ou sur un revêtement en mauvais état: décaper et poncer jusqu'au bois "blanc" et procéder comme sur bois neuf.

CONDITIONS D'APPLICATION

Bien remuer le produit dans le bidon avant emploi.

Ne pas travailler par temps humide ou par des températures inférieures à 12°C.

Ne jamais appliquer le produit en plein soleil ou par trop fortes chaleurs.

CONDITIONS DE SECHAGE

Pour un séchage optimal, les boiseries doivent être placées dans un endroit bien ventilé. Au besoin créer un courant d'air, pour éliminer les solvants et accélérer le séchage.

Ne jamais exposer les boiseries aux rayonnements directs du soleil ou trop proche d'une source de chaleur.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONNEMENTS

Boîtes de 1 et 2,5 litres.

STABILITE

12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel. **CRAINT LE GEL.**

ENTRETIEN

everhyd SATIN.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau ou diluant **EVERSOLVANT** pour produit séché.

RENSEIGNEMENTS DE SECURITE

ETIQUETAGE NEANT

RISQUE NEANT

PRECAUTIONS

En cas de pulvérisation, prendre les précautions habituelles (masque, lunettes...). Ne pas travailler à proximité d'une source de chaleur ou de flammes.

Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne mettre les aliments et leurs matières de base en contact avec les surfaces traitées qu'après nettoyage. Après le travail, laver soigneusement les parties du corps souillées par le produit.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Emploi, stockage et élimination conformément à la législation en vigueur. Ne pas déverser le produit dans les conduites d'eau et les égouts.

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.

Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.

Cette fiche technique remplace tous les exemplaires précédents.