



everhyd® TOP COAT lasure

**LASURE SATINÉE EN PHASE AQUEUSE, POUR LA FINITION ET LA PRE-FINITION DES MENUISERIES EXTÉRIEURES EN BOIS.
10 TEINTES BOIS, + 1 INCOLORE.**

APPLICATION PAR AIRLESS, AIRLESS + AIR (airmix ou aircoat), AIRLESS ÉLECTROSTATIQUE (manuel ou automatique).

DOMAINES D'UTILISATION

Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique.
Portes extérieures.
Vérandas, ...

PROPRIETES

Thixotrope. Permet une finition de qualité en fortes épaisseurs, sans coulure.
Elastique et hydrofuge, il améliore la stabilité dimensionnelle des menuiseries extérieures.
Résistant aux intempéries. Protection renforcée contre les rayonnements U.V.
Anti-blocking.
Très bonnes performances anti-blushing (blanchiment).
Permet d'espacer l'entretien ultérieur des menuiseries en bois.

CARACTERISTIQUES

LIANTS Résines acryliques.
PIGMENTS Minéraux transparents.
SOLVANT Eau
ASPECT Satiné
TEINTES incolore, pin, chêne clair, chêne, châtaignier, teck, acajou, noyer, chêne rustique, palissandre, ébène.

VISCOSITÉ Thixotrope.
EXTRAIT SEC 34 %
DENSITÉ 1,05 g/cm³
POINT ÉCLAIR Non inflammable.

CONSOMMATION (rendement)

4 à 5 m²/litre (ép. env. 250 µm humide)

TEMPS DE SECHAGE (20°C - 65% HR)

Hors poussière: env. 30 minutes.
Sec au toucher: env. 1 heure.
Ponçable: après 3 heures mini.
Recouvrable: Conseillé après 6 h.

MISE EN OEUVRE

APPLICATION AIRLESS

Airless, airless + air (airmix ou aircoat), airless électrostatique. Installations manuelles ou automatiques.
Gicleurs : 0,27 à 0,33 mm (11 ou 13/100 ème d'inch).
Pression : 100 à 120 bar (airless), 60 à 80 bar (aircoat).
Pression d'air (aircoat) : 1 à 2 bar.

APPLICATION A LA BROSSE

SÉCURITÉ: la mise en oeuvre doit être faite dans une salle et des installations adaptées, équipées d'une cabine d'aspiration munie de filtres ou d'un rideau d'eau.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être égrainé, puis dépoussiéré après l'imprégnation avec **everethane PRIMER / EGT**, ou **everhyd PRIMER / EGT**.

Il est conseillé de dégraisser les bois tels que: merbau, afzélia, niangon...

L'humidité du bois doit être inférieure à 16 %.

CONDITIONS D'APPLICATION

Remuer **everhyd TOP COAT lasure** dans le bidon avant utilisation.

Stocker de préférence le produit à la température ambiante de la salle de traitement au moins 24 heures avant emploi.

La température du local doit être supérieure à 15°C.

Le produit est prêt à l'emploi.

CONDITIONS DE SECHAGE

Pour un séchage optimal, les cadres et autres éléments de menuiseries doivent être suspendus dans un local suffisamment ventilé, à une température de 15°C minimum et dont l'humidité de l'air sera inférieure à 65 % HR.

Veiller à ne pas exposer les cadres fraîchement trempés aux rayonnements directs du soleil ou trop proche d'une source de chaleur.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONNEMENTS bidons de 20 litres.

STABILITE 12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel. **CRAINTE LE GEL.**

ENTRETIEN **everhyd SATIN** (lasure satinée en phase aqueuse).

NETTOYAGE DES OUTILS eau ou **thinner special AE**.

RENSEIGNEMENTS DE SECURITE

ETIQUETAGE **NEANT**

RISQUE **NEANT**

PRECAUTIONS

En cas de pulvérisation, prendre les précautions habituelles (masque, lunettes...).

Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne mettre les aliments et leurs matières de base en contact avec les surfaces traitées qu'après nettoyage. Après le travail, laver soigneusement les parties du corps souillées par le produit.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Emploi, stockage et élimination conformément à la législation en vigueur. Ne pas déverser le produit dans les conduites d'eau et les égouts.

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.

Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.

Cette fiche technique remplace tous les exemplaires précédents.