



everXyl® VERNIS UNIVERSEL

P.U. mono-composant

VERNIS POLYURÉTHANE HAUTE RÉSISTANCE, MONO-COMPOSANT. EMPLOI UNIVERSEL POUR TOUTES LES BOISERIES ET ESSENCES DE BOIS. PORTES, LAMBRIS, PLAFONDS, MEUBLES. CONVIENT AUSSI POUR PARQUETS ET ESCALIERS EN BOIS.

APPLICATION : à la brosse ou au rouleau. Pistolet et airless.

DOMAINES D'UTILISATION

Parquets et escaliers en bois.
Meubles, plans de travail, cuisines...
Portes intérieures, lambris, poutres, plafonds...

PROPRIETES

Excellente résistance à l'abrasion et aux rayures.
Particulièrement résistant aux produits chimiques ménagers et à l'eau.
Convient pour toutes les essences de bois.
Application facile, faible odeur.
La qualité des résines permet de garder au bois un aspect chaleureux et de rehausser le veinage.

CARACTERISTIQUES

LIANTS	résines polyuréthanes.
PIGMENTS	néant.
SOLVANT	White spirit.
ASPECT	Satiné.
TEINTES	Incolore.
VISCOSITÉ	Fluide.
EXTRAIT SEC	en vol. : 45 % +/- 3%
DENSITÉ	0,95 g/cm ³
POINT ÉCLAIR	> 36°C

CONSOMMATION (rendement)

Pistolet:	100 g/m ²
Airless:	120 g/m ²
Brosse - rouleau:	60 - 80 g/m ²

TEMPS DE SECHAGE (20°C - 65% HR)

Hors poussière:	2 à 3 heures.
Sec au toucher:	env. 6 heures.
Egrenable:	12 heures.

MISE EN OEUVRE

Bien agiter avant emploi. **everXyl® VERNIS UNIVERSEL** est prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire.

Ne pas vitrifier un parquet par une température inférieure à 12°C et une humidité relative de l'air de plus de 85%.

Application: à la brosse ou au rouleau à poils courts, en couches régulières dans le sens des fibres du bois. Au pistolet ou à l'airless en couches croisées.

S'applique en 2 à 3 couches (suivant l'essence de bois et l'aspect souhaité). **everXyl® VERNIS UNIVERSEL** peut être légèrement dilué au White Spirit (max. 5%) pour la première couche. Il est souhaitable d'égrener légèrement entre chaque couche.

La deuxième couche peut être appliquée après un temps de séchage de 24 heures dans des conditions normales.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

Pour un parquet neuf: aplanir par ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquets, dans le sens des fibres du bois. Poncer en 3 étapes à l'aide de grains toujours plus fins.

- 1er passage: gros grain (24 à 36) pour aplanir le parquet.
- 2ème passage: grain moyen(50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3ème passage: grain fin (100 ou 120) pour obtenir une belle finition. Le polissage à la monobrosse parfait le travail.

En rénovation: everXyl® **VERNIS UNIVERSEL** peut être employé sur tous types de vitrification classique, en bon état. Égrener et dépeussier soigneusement avant d'appliquer 1 à 2 couches. Si l'ancien vernis n'est plus adhérent, remettre le bois à blanc et procéder comme pour un parquet neuf.

Le parquet doit être parfaitement propre et dépeussier. L'humidité du bois sera inférieure à 10%. Éviter d'employer des lessives ou des agents de blanchissement.

CONDITIONS D'APPLICATION

Remuer le produit dans le bidon avant utilisation. Le produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer.

La température du local doit être supérieure à 12°C.

CONDITIONS DE SECHAGE

Maintenir une température supérieure à 12°C et une ventilation suffisante pour évacuer les vapeurs de solvant.

MISE EN SERVICE

La dureté définitive est obtenue après 5 à 8 jours de séchage dans de bonnes conditions.

Ne pas recouvrir le parquet vitrifié (tapis etc.) pendant les 10 jours qui suivent l'application.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONNEMENTS

Boîtes de 1 - 2,5 et 5 litres.

STABILITE

12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel.

ENTRETIEN

Balai, aspirateur. Nettoyage avec chiffon humide parfaitement essoré, non ruisse lant. Eviter les produits ammoniacés.

NETTOYAGE DES OUTILS

White Spirit.

RENSEIGNEMENTS DE SECURITE

ETIQUETAGE

R 10 - INFLAMMABLE

RISQUE

S-43

PRECAUTIONS

Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne mettre les aliments et leurs matières de base en contact avec les surfaces traitées qu'après nettoyage. Après le travail, laver soigneusement les parties du corps souillées par le produit.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Emploi, stockage et élimination conformément à la législation en vigueur. Ne pas déverser le produit dans les conduites d'eau et les égouts.

Les données du présent document sont communiquées à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en œuvre.

Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique.

Cette fiche technique remplace tous les exemplaires précédents.